

Ikke anbefalelsesværdige malinger – gængse facademalinger fra Sigma, Sadolin, Dyrups m.m.



Facader
Alkydoliemaling



Vinduer/Døre
Alkydoliemaling



Facader og trapper/stern
Alkydmaling

Alkydoliemaling – tilsat bl.a. linolie og terpentin - Kan ikke anbefales til gamle træhuse

I alkydoliemaling er der tilsat linolie og andre tørrende olier, hvorved der fås en mere smidig malingsfilm.

Det giver en hurtig-hærdende (2-5 timer), helt blank, vaskbar og slidstærk maling.

Den giver en meget hård, stærk og damp tæt malingsfilm, og – selv om bindingen til bunden ofte er udmærket på grund af oliestofferne oxidation – har alkydoliemalingen en kedelig tendens til at skalle af, når træet skiftevis optager og afgiver fugt.

Alkydmaling – kunstharpiks tilsat terpentin - Kan ikke anbefales til gamle træhuse

Når terpentinen fordamper får man en blank "lak". - Se for eksempel B-36 Værkstedet

Alkydmaling har ikke den karakteristiske slangeskindskrakelering som linolie har, den er ofte blankere end linoliemaling og der kan forekomme opboblinger samt store, aflange afskalninger med opbøjede kanter.

En afbrænding af et lille stykke af begge malingstyper vil som lugte af linolie, fordi der ofte er en smule linolie i alkydmaling.

En afskallet alkydmaling skal først skrubes væk og der fjernes så meget som muligt af det løse før man kan genmale. Nymaling bør ske med linoliemaling.